



All In One GREY tiivistaine ja lukite

Anaerobinen korkealujuuksinen tiivistaine, kierrelukite sekä putkitiivistaine yleiskäyttöön yhdessä paketissa. All in One on PTFE:tä sisältävä tiksotrooppinen geelipasta, joka kuivuu nopeasti. Käytä Anaerobic Activatoria nopeuttaaksesi kuivumista haastavissa kohteissa.



Ominaisuudet & Edut

- Yksi korkealujuuksinen tuote moneen käyttökohteeseen, täyttää jopa 0,30 mm
- Anaerobinen, kuivuu vain hapettomassa tilassa
- Ylijäänyt geeli emulgoituu öljyyn eikä haittaa järjestelmässä
- Korkeaviskoosinen, tiksotrooppinen (pysyy hyvin jopa pystypinnoilla)
- Ideaali kovien/ koneistettujen tiivistepintojen (0,30 mm asti), sekä kierreluostosten tiivistämiseen (Ø 75 mm asti)
- Kätevä geeli/pasta, sopii jopa hieman rasvaisille pinnoille
- Aktivaattori nopeuttaa kuivumista
- Lämmönkesto jopa 180°C

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86544	All In One GRAY	50 ml pullo
86545	Anaerobic Activator	200 ml aerosoli

Käyttökohteet

Kierrelukitteena paikoissa, joissa on tarve lujalle irroitettavalle lukitteelle aina 15Nm asti. Toimii kaikkien yleisimpien metallien tiivistämiseen mukaanlukien haponkestävät sekä erilaiset pinnoitetut metallit.

Putkitiivistyksessä on tarve suurelle lujuudelle, mutta on otettava huomioon myös mahdollinen purkamisen. All in One toimii putkistojen ja hydrauliosien tiivistyksessä aina 350 bariin saakka.

Tiivistys sekä kovien tiivistepintojen liimaus mukaanlukien kaikentyyppiset vesi-, kaasu- ja öljytiivistykset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat vaihdelaatikot, vesipumput, erityyppiset moottoreiden kotelot sekä laipat ym.

Käyttöohjeet

1. Puhdista molemmat kappaleet KENT Soft Surface Cleanerilla tai KENT Acrysolilla.
2. Suihkuta tarvittaessa KENT Anaerobic Activatoria molempiin kaoppaleisiin ja anna kuivua 30-60 sekuntia.
3. Annostele KENT All In Onea molempiin kappaleisiin ja kiinnitä haluttuun momenttiin.
Älä liikuta kappaleita kiristämisen jälkeen.
4. Lukite kestää alhaisen paineen 3-6 h kuluttua olosuhteista riippuen (lämpötila, ilmankosteus, liitettävät pinnat...). Läpikuiva 24 h kuluttua.



Tekniset tiedot

Pohja-aine:	Anaerobinen metakrylaattiharts
Koostumus:	Tiksotrooppinen neste
Väri:	Metallinharmaa
Varastointi:	12 kk (@ 23°C)
Tullin tariffikoodi:	3506 99 00
VOC:	0 g/l

Kuivumismekanismi:	Anaerobinen
Viskositeetti (Brookfield):	600 000 - 1 000 000 mPa.s
Ominaispaino:	1,09-1,11 g/ml
Kierteen enimmäiskoko:	M20
Täyttö enintään:	0,30 mm
Käsittelykuiva:	10-20 min
Alhainen paineenkesto:	3-6 h
Läpikuiva:	12-24 h
Irrotusmomentti:	30-40 Nm
Lukituksenkesto:	30-40 Nm
Lämmönkesto:	-55 - +180°C
Luokitus:	NSF P1 (155142)

KEMIKAALINKESTO

Erittäin hyvä kestävyys:	Rikkihappo 24 % (akkuvesi)
	Suolahappo 37 %
	Ketonit, diesel, bensiini, alkoholi, glykolit, vesi,
	suolavesi, jarruneste, moottoriöljy

