



2K MS Sealer

2K MS Sealer on nopeasti kuivuva 2K MS polymeeriliima ja tiivistysmassa, joka tarttuu hyvin useimmille pinnoille.



Ominaisuudet & Edut

- Standardiliimamassapatruuna sopii tavalliseen patruunapuristimeen
- Tarttuu myös märkään pintaan
- Löpikuiva jopa 4 tunnissa!
- Tarttuu erinomaisesti metallille, lasille, muoville, maalatuille ja valmistetuille pinnoille, puulle ja betonille
- Reilu täyttö - jopa 40 mm!
- Säilyy elastisena ja kestää tärinää/rasitusta
- 2K tuote - Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86620	KENT 2K MS Sealer harmaa	250 ml patruuna, 12
85249	KENT Sekoitussuutin 2K MS Sealerille, 6 kpl	pussi, 1

Käyttökohteet

Sopii erinomaisesti metallien, komposiittien, muovien ja keramiikan lujaan liimaamiseen. Liittää ajoneuvojen paneelit, korin osat, panssaroitujen autojen levyt, lattiat ja monet muut rasitukselle ja tärinälle altistuvat kohteet.

Käyttöohjeet

1. Puhdista liimattavat pinnat KENT Acrysolilla tai KENT Soft Surface Cleanerilla.
2. Kiinnitä sekoitussuutin, ja jätä ensimmäiset 2-3 cm liimaa käyttämättä. Näin varmistat kunnollisen sekoittumisen.
3. Annostele käsi- tai akkupuristimella.
4. Tasoita tarvittaessa muovilastalla.
5. Kiinnitä kappaleet 10 minuutin kuluessa.
6. Löpikuiva 3-4 tunnissa, riippuen ainevahvuudesta ja lämpötilasta.

TEKNISET TIEDOT

KENT 2K MS Sealer 250 ml patruuna

Pohja-aine:	MS Polymeeri	Avoin aika:	< 10 min (23°C / 50 % ilmankosteus)
Koostumus:	Tasainen tahna	Läpikuiva:	3-4 h (23°C / 50 % ilmankosteus)
Väri:	Harmaa	Shore A kovuus:	45 (DIN 53505)
Varastointi:	12 kk	Tilavuudenmuutos:	n. 8 %
Tullin tariffikoodi:	3214 1010	Käyttölämpötila:	+5°C - +40°C
VOC:	0 g/ml	Lämmönkesto:	-40°C - + 90°C
Kuivumismekanismi:	Ilmankosteus	Vetolujuus:	2,0 MPa (DIN 53504)
Sekoitusuhde:	1:1	Murtovenymä:	500 % (DIN 53504)
Ominaispaino A:	1,38 g/ml +/- 0,03 g/ml	Repäisylujuus:	1,8 MPa (ASTM D1002)
Ominaispaino B:	1,31 g/ml +/- 0,03 g/ml	Täyttö:	2 - 40 mm (käytä vaahtotukilevyä yli 10 mm täytössä)

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme www.jasper.fi