



HYDRAX

Vesipohjainen 1K PRIMER

C20

VERSION: 071120

Page:1/3

DKUVAUS

HYDRAX on vesipohjainen 1k primeri ajoneuvojen korjausmaalaukseen. Hydraxilla on hyvät täyttöominaisuudet ja nopea kuivuminen. Hydraxi on myös erittäin helposti hiottava sekä kuiva, että vesihionta menetelmillä.

Hydraxia suositellaan sekä pieniin, että isompiin korjauksiin. Hydrax omaa erinomaisen tarttuvuuden kaiken tyyppisille hiotuille autoteollisuuden pohja materiaaleille kuten teräs, alumiini, galvanoitu, haponkestävä, muovi... Hydrax on yhteensopiva kaikkien vesipohjaisten base massojen kanssa.

Vesipohjaisena tuotteena Hydrax sisältää erittäin vähän orgaanisia liuottimia, jotka tekevät tuotteesta erittäin luonto ja käyttäjäystävällisen. Hydrax sisältää korroosionestoaineita ja voidaan käyttää suoraan suojaamattomalle metallille.

OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Acryyli	
Väri:	Vaal. Harmaa	
Ominaispaino:	1,3 kg/l (20°C)	
Kuivakalvon paksuus:	35-45 micronia/	1 kerros
Voc:	164 g/l	Käyttöliuos
Liuotinpitoisuus:	56 %	Käyttöliuos
Rittoisuus :	8-10 m ² /l	40 micronia



PINNAN VALMISTELU

	Hiontaväri	Märkä märeille
	P240 - P320	P400
	✓	✓

SEKOITUS

		Hiontaväri		Märä märeille	
		Määrä	Paino	Määrä	Paino
	Hydrax	100	100	100	100
	Liuotin (Tislattu vesi)	0 - 5	0 - 4	15	11
	F/4 at 20°C	60"		20"	

RUISKUTUS

		Hiontaväri	Märkä märeille
	HVLP	1,6 - 1,8	1,2 - 1,4
	HVLP	2 - 2,5	2 - 2,5
	HVLP	10	10
	Kerrokset	2 - 3	1
	20°C	5' - 10' *	-

- Lisää toinen kerros ensimmäisen kuivuttua

KUIVUMIS AJAT

		Hiontaväri	Märkä märeille
 20°C		-	Min 30' * Max 60'
 20°C		3 - 4 h	-
 60°C		25' - 30'	-
 OM - 60cm	Haihdunta-aika	5'	-
	Uunitus	10'	-
 OC - 80cm	Haihdunta-aika	3'	-
	Uunitus	5'	-

- Paineilmakuivainta voidaan käyttää kuivumisprosessin nopeuttamiseksi.

HIONTA

		Hiontaväri	Märkä märeille
 ORBIT 3 - 5	ALOITUS	P400	-
	LOPETUS	P500	PEHMYT ARKKI MICROFINE
	ALOITUS	P600	-
	LOPETUS	P800	P1000

HUOM!

Kuivumisajat pidentyvät jos ilmankosteus on yli 70% tai lämpötila on alle 10°C.

- Puhdista työvälineet tinnerillä ennen tuotteen kovettumista.
- Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Enemmän työturvallisuustietoa saat tilaamalla Käyttöturvatieoiteen
- Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa, (+5°C - +30°C)
- Takuu avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

VINKKI:

Jos käytät tuotetta alhaisissa lämpötiloissa lämmitä kohdetta ennen ruiskutusta taaksesi kuivumisen. IR lamppua voidaan käyttää.

Kaikissa teknisissä kysymyksissä ota yhteys Jasper Oy:n tekniseen osastoon