

CuSi 3 Kaarijuotoslanka

MIG Kupari-pii juotoskaari hitsauslanka teollisuuden korjauksiin kuparimetalleille sekä ajoneuvojen korjaukseen. Erinomainen Mig- lanka kovien autopeltien sekä sinkittyjen peltien liittämiseen. Autopeltikorjaukset Autopeltikorjaukset Kuparit/ pronssit Sinkityt ohutlevyt Sekaliitokset Vetolujuus: 350 N/mm² Venymä (A5): 40% Iskulujuus (Ay): 60J Kovuus: 80 HB



Tuotekoodi	39700-G
Halkaisija	Ei
Paksuus	Ei
Hitsausmenetelmä	MIG
Venymä	0,4
Vetolujuus	350 N/mm ²
Suojausluokka	Ei
pH	Ei
Järjestelmä	Ei
Vääntiö	Ei
Halkaisija	0,8 mm
Kovuus	80 HB
Pakkaus	Ei
Tuotemerkki	Certanium
Koko	Ei
Väri	Ei
Myyntiyksikkö	PAK

Name	Code	Price
CuSi 3 Kaarijuotoslanka, 0,8 mm / 1 kg	39700	80,95 €
CuSi 3 Kaarijuotoslanka, 0,8 mm / 1 kg	39701	76,18 €

MIG Kupari-pii juotoskaari hitsauslanka teollisuuden korjauksiin kuparimetalleille sekä ajoneuvojen korjaukseen. Erinomainen Mig- lanka kovien autopeltien sekä sinkittyjen peltien liittämiseen.

- Autopeltikorjaukset
- Autopeltikorjaukset
- Kuparit/ pronssit
- Sinkityt ohutlevyt
- Sekaliitokset
- Vetolujuus: 350 N/mm²
- Venymä (A5): 40%

Tuotekortti 39700-G

<https://jasper-dev-b9d1.koivuniemi.com/cusi-3-kaarijuotoslanka-39700-g>

- Iskulujuus (Ay): 60J
- Kovuus: 80 HB